

DATENBLATT

Produkt: Schrumpffolie • Thermofolie
Rohstoff: LDPE / LLDPE und Additive
Farbe: transparent
Foliendicken: 25 μ – 100 μ

Eigenschaften	Einheit	Wert *	Methode
Dichte	g/cm ³	0,92	DIN 53479
Zugfestigkeit längs quer	N/mm ²	≤ 25 ≤ 24	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung längs quer	N/mm ²	≤ 350 ≤ 450	DIN EN ISO 527-3
Reibungskoeffizient	N	0,25 – 0,35	DIN EN ISO 8295
Schrumpf längs quer	%	70 - 80 30 - 40	intern

* die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Foliendicke von 40 μ